



## PTFE Schrumpfschläuche - Abmessungen

Ausstoß: mit Innendurchmesser lieferfertig / nach der Einschrumpfung – von 2,0/1,2 mm bis 40/20 mm.

Innendurchmesser, mm				Wandstärke nach dem Erhitzen (Einschrumpfung), mm	
Nominalwert, mm		Grenzabweichung, mm		Nominalwert mm	Grenzabweichung mm
Lieferfertig	Nach dem Erhitzen (einschrumpfung)	Lieferfertig	Nach dem Erhitzen (einschrumpfung)		
2,0	1,2	±0,2		0,70	±0,15
2,7	1,6				
4,5	2,5				
6,0	3,0				
8,1	4,5				
8,8	5,3				
10,0	6,0				
11,4	6,8				
12,0	7,2				
13,8	8,3			±0,3	
15,0	9,0				
19,0	11,4	±0,4		0,90	±0,25
30,0	15,0	±2,0	±0,5	1,2	±0,5
40,0	20,0	±3,0	±0,6	1,5	±0,6

Einschrumpfung der Schläuche KSS und VKS wird bei Erhitzen bis zu Temperaturen von 175°C bis 230°C gemacht.